

SPECIFICHE LAMA CHIRURGICA AL CARBONIO NON STERILE

Lame in questa gamma:

Gruppo di prodotti 01

Fornito in confezioni da 5, 20 bustine per confezione

Gruppo di prodotti 30

Forniti singolarmente in scatole da 100 pezzi

COMPONENTE	MATERIALE
LAMA	Acciaio al carbonio ANALISI: CARBONIO: 1.2% - 1.3% SILICONE: 0.10% - 0.35% MANGANESE: 0.20% - 0.45% CROMO: 0.10% - 0.40% ZOLFO: 0,025% max FOSFORO: 0.035% max
GRUPPO DI PRODOTTI 01 LAMINA	Alluminio stampato da 30 micron con laminato CPP da 25 micron
GRUPPO DI PRODOTTI 01 INIBITORE DI RUGGINE	Carta kraft VPI impregnata di bensolato di sodio
GRUPPO DI PRODOTTI 30 RETE SUPERIORE	Carta da 40 g/m ² con polietilene a bassa densità da 50 micron
GRUPPO DI PRODOTTI 30 RETE INFERIORE	Carta da 60 g/m ² con polietilene a bassa densità da 50 micron 1 g PW213a con lacca PW Grid da 6 g ○ PET 12 micron e lacca adesiva 50 micron Polipropilene co-estruso
GRUPPO DI PRODOTTI 30 INIBITORE DI RUGGINE	V.P.I. impregnato di bensolato di sodio Carta Kraft (bianca)
SCATOLA CONTENITORE UNITARIO	Truciolato rivestito di bianco patinato con vernice litografica

Tutti i componenti sono prodotti in Europa.

Tutte le confezioni e le scatole sono contrassegnate con il numero di lotto corrente e le date di scadenza per consentirne la tracciabilità; le scatole sono codificate a barre, ove applicabile.

I prodotti sono fabbricati in conformità alla norma BS EN 27740 (ove applicabile)